+7 (8313) 36-59-30
123112, Россия, г. Москва, ул. Пресненская набережная, д. 12, Башня Федерация, эт. 28
606002, Россия, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Красноармейская, д. 17В

MOZER DIESEL MOTOR 10W-40

Полусинтетическое моторное масло для грузовых автомобилей

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Полусинтетическое всесезонное моторное масло, обеспечивающее бесперебойную работу двигателя и его превосходную защиту на всем интервале замены.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

- API CF-/SG
- ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)
- ПАО «КАМАЗ»
- ПАО «ТМЗ»

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Дизельные двигатели грузовых автомобилей, для которых рекомендовано применение масел с уровнем свойств API CF-4. Заменяет моторные масла уровня ГОСТ и эффективно в отечественных двигателях стандарта Евро-2 и ниже. Разработано для потребителей в соответствии с требованиями международных стандартов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивает высокий уровень противоизносной и антикоррозионной защиты двигателя.
- Применение всесезонного масла позволяет унифицировать ассортимент потребляемой продукции и обеспечивает надежный пуск техники при отрицательных температурах.
- Запас моюще-нейтрализующих свойств позволяет работать на топливе с высоким содержанием серы и увеличить интервалы замены по сравнению с маслами уровня ГОСТ.
- Разработано с учетом условий эксплуатации автомобилей в Российской Федерации и странах СНГ.

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЗНАЧЕНИЕ
Плотность при 20 °С, кг/м^3	ГОСТ 3900 / ASTM D4052	851
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм^2/с	ГОСТ 33 / ASTM D445	15,2
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	152
Динамическая вязкость CCS -25 °С, мПа×с	ASTM D5293	6450
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362 / ASTM D2896	9,1
Испаряемость по NOACK, %	ГОСТ 32330 / ASTM D5800	11,2
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	229
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 / ASTM D97	-33
Зольность сульфатная, %	ГОСТ 12417 / ASTM D874	1,3